



**LASTON ITALIANA S.p.A.**  
Via dell'Economia, 47  
36100 VICENZA  
Tel. (0444) 569744 r.a.  
Fax (0444) 569676



# LASTOSEAL

INTONACO CEMENTIZIO  
IMPERMEABILE

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI  
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



## DESCRIZIONE

LASTOSEAL è una miscela a base di cementi idraulici, inerti selezionati e additivi particolari, formulata per ottenere rivestimenti impermeabili.

LASTOSEAL si presenta sottoforma di polvere finissima da miscelare, al momento dell'uso, con acqua oppure con un liquido di base composto da acqua e LATEK.

## CARATTERISTICHE

- Perfettamente impermeabile
- Ottima adesione al supporto
- Non presenta fenomeni di ritiro
- Perfetta integrazione con la struttura
- Garantisce la traspirazione alla muratura
- Impermeabilizza anche a pressioni negative
- Ottime resistenze meccaniche

## VANTAGGI

- Durata illimitata
- Evita la formazione di condensa
- Facile applicazione
- Non richiede attrezzature particolari
- Non richiede manodopera specializzata
- Finitura decorativa

## IMPIEGHI

- Rivestimento impermeabile per:
- Muri in calcestruzzo, mattoni, blocchi, tufo, pietre porose
  - Interni ed esterni di fondazione
  - Interrati, scantinati, vani ascensore
  - Pareti interne ed esterne di piscine
  - Pareti interne ed esterne di vasche, serbatoi e cisterne contenenti liquidi anche moderatamente aggressivi
  - Condotture in calcestruzzo per fognature, canali ecc.
  - Gallerie

## MODALITA' D'USO

- Preparazione delle superfici: spazzolare la superficie da trattare per eliminare polvere, sporco, efflorescenze, pitture ed eventuali tracce residue di disarmanti. Asportare i rivestimenti ammalorati precedenti mediante scalpellatura o altri sistemi meccanici. Sigillare tutte le infiltrazioni d'acqua utilizzando LASTOPLUG. Bagnare abbondantemente la superficie prima del trattamento.
- Preparazione dell'impasto: LASTOSEAL viene normalmente impiegato con l'aggiunta del 30% circa d'acqua (25 kg. di LASTOSEAL +



7 - 8 lt. d'acqua pulita).  
Miscelare accuratamente, possibilmente con un trapano a bassa velocità, fino ad ottenere una consistenza pennellabile.  
Lasciare riposare per qualche minuto.

- Applicazione dell'impasto:  
LASTOSEAL è applicato in due o più mani.

Stendere una prima mano di LASTOSEAL mediante pennello a setole dure o spazzolone (non usare comuni pennelli da pittura) fino ad ottenere uno strato uniforme.  
Ripetere l'operazione dopo 8 - 10 ore seguendo le stesse modalità della prima mano.

Il consumo totale di LASTOSEAL è di 1,5 - 2 kg./mq..

In presenza di forti infiltrazioni d'acqua, dopo la prima mano a pennello, si consiglia l'applicazione di una seconda mano a cazzuola.

Per aumentare notevolmente le caratteristiche di adesione ed impermeabilità del rivestimento, si raccomanda di additivare il LASTOSEAL con LATEK (lattice di gomma sintetica).

Preparare con una parte di LATEK e tre parti d'acqua un liquido base. Impastare LASTOSEAL con il 30% circa di liquido di base (25 kg. di LASTOSEAL + 7 - 8 lt. di liquido di base). In casi estremi il liquido base può essere preparato con i seguenti rapporti:

LATEK/ACQUA 1:1 1:2

#### PRECAUZIONI

- Non applicare LASTOSEAL quando la temperatura ambiente è inferiore ai +5°C al momento dell'applicazione o nelle successive 24 ore.
- Durante la stagione estiva ed in zone ventilate la superficie trattata con LASTOSEAL deve essere bagnata più volte per garantire una perfetta stagionatura.

#### COLORI

LASTOSEAL è disponibile nei colori bianco, grigio cemento, azzurro.

#### CONFEZIONI

Fustini da kg. 25.