



LASTON ITALIANA S.p.A.
Via dell'Economia, 47
36100 VICENZA
Tel. (0444) 569744 r.a.
Fax (0444) 569676



LATEK

**LATTICE DI GOMMA
SINTETICA**

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



DESCRIZIONE

LATEK è un'emulsione acquosa di polimeri acrilici modificati ad alto contenuto di solidi.

LATEK si presenta sottoforma di liquido lattiginoso, molto fluido.

LATEK forma un film che possiede, dopo l'indurimento, una grande flessibilità e tenacia, mantenute inalterate anche dopo l'invecchiamento, usura ed esposizione agli agenti atmosferici.

Le pellicole di **LATEK** hanno una eccellente adesione alla maggior parte dei supporti.

IMPIEGHI

LATEK è stato formulato appositamente per additivare impasti cementizi, onde conferire adesione, impermeabilità, maggiore consistenza, plasticità e durezza.

In particolare **LATEK** è utilizzato in combinazione con il **LASTOSEAL** (intonaco cementizio impermeabile) per aumentarne le caratteristiche in speciali applicazioni.

LATEK è indicato nella preparazione di boiacche per realizzare fondi adesivi di:

- intonaci sottili
- riprese di getto
- supporti molto lisci

VANTAGGI

- Migliora l'adesione, la coesione e l'impermeabilità.
- Riduce la tendenza alle fessurazioni.
- Consente una migliore maturazione.
- Rende gli impasti più resistenti ai cicli gelo-disgelo.
- Migliora la resistenza a numerosi agenti chimici aggressivi.

MODALITA' D'USO

Preparare le superfici pulendo accuratamente il supporto per eliminare polvere, sporco, efflorescenze oli e grassi. Bagnare abbondantemente. Preparare l'impasto seguendo i dosaggi riportati in tabella. Lasciare riposare circa cinque minuti prima dell'applicazione.

AVVERTENZE

- Non utilizzare il **LATEK** quando la temperatura ambiente è inferiore a +5°C al momento dell'applicazione o nelle successive 24 ore.
- Proteggere dal gelo i contenitori di **LATEK**.
- In caso di elevate temperature e forti correnti d'aria, mantenere umida la superficie trattata.

CONFEZIONI

Taniche da Kg 5 - 10 - 25.

DOSAGGI (parti in peso)	LATEK	ACQUA	CEMENTO	SABBIA	LASTOSEAL
* Boiacche per fondi adesivi	1	—	2	—	—
Ripristini di malte e cls.	1	2	5	8 ÷ 10	—
Con il LASTOSEAL	1	2 ÷ 3	—	—	10 ÷ 13

* Eseguire il successivo trattamento prima che la boiacca indurisca.