



LASTON ITALIANA S.p.A.
Via dell'Economia, 47
36100 VICENZA
Tel. (0444) 569744 r.a.
Fax (0444) 569676



LASTOPLUG

CEMENTO IMPERMEABILE A PRONTA
PRESA

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



DESCRIZIONE

LASTOPLUG è una miscela a base di cementi idraulici formulata per ottenere una presa rapidissima.

LASTOPLUG si presenta sotto forma di polvere finissima da impastare al momento dell'uso con acqua pulita.

LASTOPLUG viene utilizzato per bloccare istantaneamente infiltrazioni d'acqua anche in pressione. LASTOPLUG dopo l'applicazione, sviluppa in pochi minuti altissime resistenze meccaniche che consentono qualsiasi tipo di ancoraggio, sigillatura, fissaggio.

CARATTERISTICHE

- Rapido indurimento
- Perfettamente impermeabile
- Non presenta fenomeni di ritiro
- Leggera espansione nella fase di indurimento
- Perfetta integrazione con la struttura
- Efficace per applicazioni subacquee
- Non richiede attrezzatura particolare
- Facile applicazione

IMPIEGHI

LASTOPLUG è indicato per tappare crepe, fessure, fori e per bloccare infiltrazioni in pressione anche sott'acqua.

LASTOPLUG è utilizzato per fissaggi ed ancoraggi istantanei. L'impiego di LASTOPLUG è indispensabile per fermare infiltrazioni d'acqua prima di procedere all'impermeabilizzazione con LASTOSEAL. LASTOPLUG è consigliato per saldare fra di loro tubazioni, pozzetti in cemento e per riparazioni di contenitori, vasche, cisterne lesionate.

MODALITA' D'USO

Allargare con lo scalpello la fessura per eliminare le zone incoerenti ed evidenziare l'infiltrazione. Per fuoriuscita d'acqua in forte pressione è consigliabile realizzare una sezione del foro a coda di rondine per assicurare anche un fissaggio meccanico.

Pulire accuratamente la zona di applicazione ed inumidire abbondantemente.

Versare LASTOPLUG in acqua pulita, mescolando accuratamente fino ad ottenere la consistenza dello stucco (acqua - LASTOPLUG 1 : 4). Lavorare a mano modellando l'imposto come in figura.

Applicare velocemente LASTOPLUG nella fessura tenendolo premuto con forza fino ad indurimento avvenuto.

La zona di intervento deve essere mantenuta umida per almeno 10 minuti.

Importante:

- Impastare la quantità di LASTO-PLUG necessaria a confezionare una " pillola " per volta
- Applicare l'impasto entro 30÷60 secondi dal confezionamento, in funzione della temperatura ambientale.

- Ad indurimento iniziato il prodotto non può essere ulteriormente lavorato
- E' consigliabile effettuare il lavoro utilizzando guanti di gomma.

CONFEZIONI

Fustini da kg. 5 - 10 - 25.

