



LASTON ITALIANA S.p.A.
Via dell'Economia, 47
36100 VICENZA
Tel. (0444) 569744 r.a.
Fax (0444) 569676



LASTO FER

**INDURENTE METALLICO
ANTIUSURA**

DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



LASTO FER è un prodotto pronto all'uso da applicare direttamente sul calcestruzzo fresco allo scopo di ottenere pavimentazioni corazzate antipolvere ed antiscintilla eccezionalmente resistenti all'usura.

LASTO FER consente di ottenere resistenze all'abrasione da 4 a 8 volte superiori al calcestruzzo sottostante.

LASTO FER è una miscela a secco a base di selezionati aggregati metallici e leganti speciali attentamente dosati e uniformemente miscelati con additivi e pigmenti inorganici.

LASTO FER contiene un agente disperdente e plastificante che consente, durante la messa in opera, una omogenea distribuzione dei componenti al fine di esaltare le caratteristiche di compattezza e di intensità colorimetrica del pavimento.

APPLICAZIONI E VANTAGGI

LASTO FER è usato per corazzare pavimenti in calcestruzzo allo scopo di renderli estremamente resistenti all'usura e all'impatto.

Il pavimento realizzato con

LASTO FER è compatto, più resistente agli urti. Infatti una continua esposizione al traffico provoca una superficie sempre più liscia e comunque sempre resistente all'usura. Le pavimentazioni in LASTO FER sono dure, compatte, antipolvere, antiscintilla, resistente agli olii, ai grassi, agli alcali e a numerosi prodotti chimici.

LASTO FER è usato per corazzare pavimenti particolarmente sottoposti a traffico pesante; trova quindi largo impiego nell'industria siderurgica, meccanica, tipografica oltre che, data le sue caratteristiche di sicurezza, negli impianti petrolchimici, nei colorifici, nelle distillerie, nelle aviorimesse, etc.

MODALITÀ DI IMPIEGO

LASTO FER va preferibilmente applicato in 2 mani.

La prima spargendo 2/3 della quantità totale prescritta sul calcestruzzo fresco pedonabile e frattazzando quindi la superficie non appena lo spolvero si è inumidito.

Dopo la prima lisciatura va sparso immediatamente il restante

LASTO FER (1/3) che, appena idratato, dovrà essere frattazzato e lisciato fino ad ottenere la finitura richiesta.

DOSAGGIO

Traffico leggero: 3 kg./m² di
LASTO FER

Traffico medio: 4 kg./m² di
LASTO FER

Traffico medio-pesante: 6 kg./m² di
LASTO FER

Traffico pesante: 10 kg./m² di
LASTO FER

COLORI

Grigio, rosso, tabacco, verde.

CONFEZIONI

Sacchi resistenti all'umidità da 50 kg. cadauno.

MAGAZZINAGGIO

Minimo 6 mesi conservato a 20°C in luogo asciutto nel suo contenitore originale ben chiuso.

PRECAUZIONI E CONSIGLI

Non usare LASTO FER su pavimenti sottoposti ad acidi o soluzioni dei loro sali.