



LASTON ITALIANA SPA
Via dell'Economia, 47-Vicenza
ITALY
Tel 0444/569744
Fax 0444/569676



DAL 1962 AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SINCE 1962 SERVING THE CONSTRUCTION INDUSTRY



REPOL TX

FONDO EPOSSI - CEMENTIZIO A TRE COMPONENTI

REPOL TX è una resina epossidica tricomponente additivata con cariche cementizie e quarzi.
E' stato appositamente formulato per rasature di supporti cementizi irregolari anche in presenza di umidità e come primer per rivestimenti epossidici, fornisce infatti uno strato impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo.
Possiede ottime caratteristiche di adesione e resistenza meccanica.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rasatura di superfici in cls vaiolate, degradate o sconnesse
- Stuccatura di crepe e lesioni
- Incollaggio di materiali tipo pietra, cls, marmo, piastrelle etc.
- Primer per rivestimenti epossidici o poliuretanici
- Barriera a vapore per applicazioni epossidiche su superfici umide in contropinta d'acqua.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando oli, grassi e materiali incoerenti. Procedere all'irruvidimento delle stesse mediante sabbiatura, scarificazione, pallinatura etc a seconda del tipo di superficie di intervento.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Unire in un contenitore i componenti A, B, C, nel rapporto indicato mescolando con un trapano ad elica, fino ad ottenere un prodotto cremoso ed uniforme.

APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a spatola o a rullo. Nel caso di applicazione su superfici poco porose, quali piastrelle, gres o simili, si consiglia la stesura di una mano di REPOL TX FONDO per una migliore imbibizione delle superfici. La successiva stesura del REPOL TX in questo caso dovrà essere eseguita al massimo entro 6-7 ore.
Il consumo del prodotto varia, a seconda della irregolarità delle superfici da kg 0.5 a kg 2 al metro quadrato.
Per le successive sovrapplicazioni di altre finiture epossidiche si dovranno attendere 48-72 ore a seconda della temperatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1.6 kg/lt
Rapporto d'impiego: A=3 B=3 C=7
Pot Life a +20°C: 60 minuti
Temperatura minima di indurimento: +5°C
Temperatura di applicazione: da +5 a +35°C
Adesione al calcestruzzo: >3 Mpa

CONFEZIONI E MAGAZZINAGGIO

Fustini da kg 3+3+7
Il prodotto si conserva 12 mesi nei contenitori sigillati. Teme il gelo.

AVVERTENZE

REPOL TX non contiene sostanze particolarmente tossiche, non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi o parti delicate del corpo, in caso lavare abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti ed occhiali protettivi.